PRODUKTDEKLARATION


LJUDABSORPTIONSFAKTOR FÖR YTA

Mätt och utvärderad enligt ISO 354 och ISO 11654

Producent:	Abstracta
Yta:	Sahara
Total konstruktionshöjd:	w = 0

Ljudabsorptionsfaktor

f(Hz)	Praktisk ljudabsorptionsfaktor (α_p)
63	0.00
125	0.05
250	0.05
500	0.20
1000	0.15
2000	0.10
4000	0.15



α_w = 0.15

ORIGINAL TESTRAPPORT	RAPPORTDATUM
-	-

Acoustic Facts Scandinavia AB
Kinnegatan 23, 531 33 Lidköping